

# TERRAM BC PREMIUM Geotextilien



## Funktion

**Trennen** - trennt verschiedene Bodenarten voneinander oder von anderen Bauteilen

**Filtern** - gewährleistet die Wasserdurchlässigkeit und filtert dabei kleinste Bodenbestandteile

**Schützen** - schützt Bauteile oder Abdichtungen vor mechanischen Beanspruchungen

## Hinweise

Die Produkte werden in PE - Folien verpackt geliefert, um sie vor Beschädigung durch UV - Strahlung zu schützen. Es wird empfohlen die Produkte bis zum Einbau verpackt zu lassen. Aus der Folie ausgepackt, sollten sie innerhalb von 14 Tagen eingebaut und ausreichend abgedeckt werden, um vor unnötiger UV - Strahlung zu schützen.

Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich die EcoTrade Leipzig GmbH das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

## Beschreibung

TERRAM BC Vliesstoffe werden aus hochwertigen und UV-stabilisierten Polypropylen/Polyethylen-Kernmantelfasern (Neumaterial) hergestellt.

Dabei werden die Fasern thermisch zu einem hochbelastbaren Vlies verfestigt.


Dadurch gewährleisten die TERRAM BC Vliesstoffe besondere Filtereigenschaften sowie hohe mechanische Festigkeit und eine hervorragende Langzeitbeständigkeit in allen Bodentypen.

## Robustheitsklassen

Geotextilien sind nach dem Merkblatt über die Anwendung von Geokunststoffen im Erdbau des Straßenbaus (M Geok E Ausgabe 2016) in Robustheitsklassen von 1 bis 5 unterteilt, um deren fachgerechten Einsatz zu gewährleisten.

Geotextilrobustheitsklasse (GRK)	Stempeldurchdruckkraft erf. $F_{p,5\%}$	Masse pro Flächeneinheit erf. $m_{A,5\%}$
2	$\geq 1,0$ kN	$\geq 100$ g/m <sup>2</sup>
3	$\geq 1,5$ kN	$\geq 150$ g/m <sup>2</sup>
4	$\geq 2,5$ kN	$\geq 250$ g/m <sup>2</sup>
5	$\geq 3,5$ kN	$\geq 300$ g/m <sup>2</sup>

Anforderung an das 5% Mindestquantil der Stempeldurchdruckkraft und der Masse pro Flächeneinheit



Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich die EcoTrade Leipzig GmbH das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.

# TERRAM BC PREMIUM Geotextilien

## Anwendungsübersicht

	T700 BC	T900 BC	T1000 BC	T1300 BC	T1500 BC	T2000 BC	T3000 BC	T4000 BC	T4500 BC
GRK Klasse	1	2	2	3	3	3	4	5	5
Straßen- und Wegebau				X	X	X	X		
Eisenbahn				X		X	X	X	
Gartenbau	X	X	X	X		X	X		
Dachbegrünung		X	X	X	X	X	X	X	
Wasserbau							X	X	
Deponiebau							X	X	X
Umweltbau			X	X	X	X	X	X	X

## Technische Daten

	T700 BC	T900 BC	T1000 BC	T1300 BC	T1500 BC	T2000 BC	T3000 BC	T4000 BC	T4500 BC
<b>Mechanische Eigenschaften</b>									
Zugfestigkeit (EN ISO 10319) kN/m	6.0 (-0.6)	7.5 (-0.75)	8.0 (-0.8)	10.5 (-1.05)	12.5 (-1.25)	14.5 (-1.45)	18.0 (-1.8)	22.0 (-2.2)	30.0 (-3.0)
Dehnung (EN ISO 10319) %	24 (± 15)	30 (± 15)	30 (± 15)	30 (± 15)	30 (± 15)	30 (± 15)	30 (± 15)	30 (± 15)	35 (± 15)
(CBR) Stempeldurchdrückkraft (EN ISO 12236) N	1.050 (- 105)	1.350 (- 135)	1.500 (- 150)	2.000 (- 200)	2.250 (- 225)	2.750 (- 275)	3.250 (- 325)	4.300 (- 430)	5.350 (- 535)
Kegelfallversuch (EN ISO 13433) mm	42 (+ 8)	40 (+ 8)	38 (+ 8)	34 (+ 8)	32 (+ 6)	26 (+ 6)	24 (+ 5)	22 (+ 4)	20 (+ 4)
<b>Hydraulische Eigenschaften</b>									
Wasserdurchlässigkeit (H <sub>50</sub> ) (EN ISO 11058) l/m <sup>2</sup> s	130 (-40)	105 (-30)	100 (-30)	80 (-25)	75 (-25)	65 (-20)	55 (-15)	45 (-15)	35 (-10)
Öffnungsweite (O <sub>90</sub> ) (EN ISO 12956) µm	180 (± 50)	160 (± 50)	150 (± 50)	130 (± 40)	125 (± 40)	110 (± 30)	100 (± 30)	85 (± 25)	75 (± 25)
<b>Physikalische Eigenschaften</b>									
Materialstärke bei 2kPa (EN ISO 9863-1) mm	0.60	0.70	0.72	0.90	0.95	1.10	1.20	1.40	1.60
Flächengewicht (EN ISO 9863) g/m <sup>2</sup>	90	110	120	155	175	210	250	330	400
<b>Beständigkeit</b>									
Witterungsbeständigkeit 50MJ/m <sup>2</sup> (EN 12224) %						>90			
Mikrobiologische Beständigkeit (EN 12225) %						ohne Einfluss			
Beständigkeit gegen Säure/Alkali (EN 14030) %						ohne Einfluss			
Oxidation nach 85 Tagen (100 Jahre) (EN 12226) %						>90			

\*die angegebenen Werte entsprechen dem Mittelwert



Als Teil des Prozesses ständiger Verbesserung behält sich die EcoTrade Leipzig GmbH das Recht vor, die hier aufgeführten Eigenschaften ohne Ankündigung zu ändern.